

## lehmkontor *Leicht-Mauermörtel*

Mauermörtel für Leichtlehmsteine zur Ausfachung von Fachwerk und Holzständerwänden.

### Bestandteile

---

Sorgfältig ausgewählte Lößlehme, ausgesiebttes Nadelholzsägemehl (Frischholz)

### Aufbereitung

---

**lehmkontor Leicht-Mauermörtel** wird mit sauberem Wasser und handelsüblichen Mischern oder von Hand angemengt. Immer zuerst Wasser zugeben.

### Verarbeitung

---

**lehmkontor Leicht-Mauermörtel** wird nach den Regeln des Maurerhandwerks verarbeitet. Ein Vornässen der Steine ist nur bei trockenem Sommerwetter nötig. Soll die Lehmwand mit dickeren Lehmputzen versehen werden, so müssen die Mörtelfugen ca. 0,5 cm tief ausgekratzt werden. Die Farbe des Mörtels kann von der der Lehmsteine abweichen.

### Trocknung

---

Die Erhärtung des Putzes erfolgt nur durch Austrocknung. Während der Trocknung ist auf absolute Frostfreiheit zu achten.

### Besondere Hinweise

---

Die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Bautechnik, VOB Teil C - DIN 18350 und DIN 18550 ist zu beachten. Das Beimischen von Fremdstoffen ist nicht zulässig. Dieses Produktdatenblatt dient der Information und Beratung. Ihm sind unsere neuesten Erkenntnisse und die „Lehmbau Regeln“ des Dachverbandes Lehm e.V. ISBN 3-528-02558-1 zugrunde gelegt. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall ist der Architekt, der Fachberater oder Hersteller anzusprechen.

### Lagerung

---

Säcke sind im Trockenen zu lagern. Big-Bags im Freien müssen abgedeckt werden.

### Lieferform

---

- 14 kg Säcke auf Europalette zu 48 Stück = 672kg
- Big-Bag zu 670 kg

## Verbrauch/Ergiebigkeit

- 1 Sack zu 14 kg = 13 Liter Nassmörtel
- 1 Big-Bag a 670 kg = 600 Liter Nassmörtel

Steinformat	Wandstärke in cm			
	11,5	24	36,5	
NF	27	65	96	Liter Nassmörtel/m <sup>2</sup> Wand
2DF	21	52	76	Liter Nassmörtel/m <sup>2</sup> Wand
8DF	10	21		Liter Nassmörtel/m <sup>2</sup> Wand

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Baustellenbedingungen variieren können. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen und handwerkliche Richtlinien müssen beachtet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an einen Fachberater oder den Hersteller.

**das lehmkontor**

heiligenstädter str. 5  
37130 gleichen

tel: +49 (0)5592 - 927 495  
fax: +49 (0)5592 - 927 496  
[info@lehmbausysteme.de](mailto:info@lehmbausysteme.de)  
[www.lehmbausysteme.de](http://www.lehmbausysteme.de)

